

PRODUKTBLAD

Casco® MultiTech Mini

Fukthärdande elastiskt allround lim och fogmassa

PRODUKTBESKRIVNING

Övermålningsbart allround utomhuslim och fogmassa. 1-komponent, lösningsmedelsfri, med ett brett vidhäftningsspektrum.

ANVÄNDNING

Speciellt avsedd för utomhus- och inomhusbruk i båtar, bilar, husvagnar och i hus.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Kan övermålas med de flesta färger
- Utmärkta väderbeständighetsegenskaper
- Absorberar akustiska och mekaniska vibrationer
- Utmärkt vidhäftning till de flesta material utan primer
- Utmärkta verktygsegenskaper
- Miljögynnsam med hänsyn till arbets- och inomhusmiljö samt avfallshantering och livslängd

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	MS-polymer			
Förpackning	Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
	784001	Vit	40 ml	7612655005076
	784002	Svart	40 ml	7612655005090
Hållbarhet	18 månader i obruten originalförpackning			
Lagringsförhållanden	Förvaras torrt, skyddat från direkt solljus och vid temperaturer mellan +10°C and +25°C.			
Densitet	~1.500 kg/m ³			
Hårdhet Shore A	~25%			(DIN 53505)
Draghållfasthet	> 2			(DIN 53515)
Brottöjning	> 300%			(DIN 53504)
Skjuvhållfasthet	1,8 N/mm ² 4 mm/limtjocklek			(DIN 53283)

Krympning	0 %	(DIN 52451)
Servicetemperatur	-40°C till +90°C, temporärt 120°C (8 timmar)	
Omgivande lufttemperatur	+5°C till +35°C	
Härdningshastighet	2 mm/24 timmars (vid +23°C och 50% rf)	
Skinntid	~10 minuter (vid +23°C och 50% rf)	

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ANVÄNDNING

Casco® MultiTech Mini har ingen eller dålig vidhäftning till polyeten, polypropen, silikon, teflon och vissa mjukgjorda plaster. Vid limning ska limytan alltid skyddas mot UV-strålning. Förprov bör utföras vid övermålning.

VIDARE INFORMATION

Kemikaliebeständighet:

Beständig mot söt-, salt- och kalkvatten, vattenlösliga rengöringsmedel, svaga syror och baser samt vanligt avloppsvatten.

Temporärt beständig mot drivmedel, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska fetter och oljor.

Inte eller kortvarigt beständigt mot organiska lösningsmedel, koncentrerade baser och mineralsyror, lack och färgförtunningsmedel, bitumen och asfalt samt alkohol.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

För bästa appliceringsegenskaper skall materialet hålla rumstemperatur.

Lägg lim/fogträngarna så att luftfukt får tillträde. Under härdningsprocessen gäller generellt att alla bärande lim/fogträngarna inte belastas med mer än 10% av den planerade belastningen.

Elastisk limning fungerar vid limtjocklekar 1-5 mm. Anpassa limtjocklek efter vad limningen kommer att utsättas för: drag, skjuv, fläkpåkänningar samt temperatur.

Avlägsna ev. maskeringstejp inom 15 minuter.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget ska vara rent, torrt, solidt och homogent, fritt från oljor, fett, damm och lösa eller spröda partiklar.

Färg, cementmassa och andra dåligt vidhäftande föroreningar måste avlägsnas.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning omedelbart efter användning med lacknafta.

Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

OBSERVERA! Lacknafta får inte användas för rengöring före limning.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® MultiTech Mini
December 2024, Version 01.01
020513020000000099

CascoMultiTechMini-sv-SECASCO-(12-2024)-1-1.pdf