

Plastic Padding® Tätningsslim

**Elastisk tätningsmassa för
sammanfogning av olika material.**

Plastic Padding® Tätningsslim är en tätande och sammanfogande massa med mycket bra vidhäftning som kan användas på de allra flesta material och ytor både över och under vattenlinjen. Den kan användas på plast, laminat, glas, plexiglas, polykarbonat, metall, aluminium, trä samt målade ytor.

Plastic Padding® Tätningsslim är beständigt mot UV, vatten samt även saltvatten och kan även användas under vattenlinjen.

Ytan behöver inte grundmålas innan användning. Den behandlade ytan kan övermålas och påverkar inte färgen. Plastic Padding® Tätningsslim krymper inte vid torkning.

Användningsinstruktioner

Arbetstemperatur: från +5°C till +40 °C.

Förberedning av underlaget

Ytan ska vara ren, torr, fri från olja, fett, rost samt av god kvalitet. Ta bort allt löst damm eller rester med tryckluft, sandpapper eller en hård borste. Glas, metall och andra icke-porösa ytor måste vara fria från beläggningar och torkas rent med lösningsmedel.

För att öka vidhäftningen rekommenderas att först slipa ytan. För trä rekommenderas korngrovlek P80-P120, för stål P80-120, samt för plast P200-P400. Rengör från damm och föroreningar. För optimalt skydd kan ytan behandlas med en grundfärg med skydd mot korrosion eller osmos.

Applikation

1. För att applicera ta av locket och lås upp doseringsreglaget.
2. Vrid reglaget för att ställ in önskad doseringsstyrka.
3. Applicera tätningsmassan genom att trycka på spaken.
4. Lås doseringsreglaget efter avslutad applicering och sätt på locket.
Släta ut massan omedelbart efter applicering, senast efter 25 min.



Härdningstid

Följande härdningstider ska endast betraktas som riktlinjer, den faktiska torktiden kan variera beroende på massans tjocklek, ventilation, luftfuktighet med mera. Låg luftfuktighet förlänger härdningstiden.

Torr hinna:	efter ca 20 min
Helt härdad (vid 3 mm tjock massa):	24 timmar
Innan kontakt med vatten:	minst 30 min

Övermålning och rengöring

Plastic Padding® Tätningsslim kan övermålas efter 3 dagar. Eftersom det finns ett stort utbud av olika sorters färger och lacker rekommenderar vi ett kompatibilitetstest innan övermålning.

Rengör verktyg med T-Röd® direkt efter användning. Torkad Plastic Padding® Tätningsslim kan endast tas bort mekaniskt.

Typisk data

Kemisk sammansättning	hybrid
Densitet	1,65 g/cm ³
Shore A hårdhetsskala (DIN53505)	Ca 50
Elasticitet (DIN53504)	1,8 N/mm ²
Draghållfasthet (DIN53504)	2,6 N/mm ²
Förlängningsfaktor (DIN53504)	270 %
Temperaturresistens	-40°C till +100°C, kortfristig +120°C
Färg	vit
Glans	matt

Säkerhet

Plastic Padding® Tätningslim är klassificerad som Farligt gods enligt ADR (AEROSOLS). Förpackningen uppfyller kraven för transport som begränsad mängd. Vi hänvisar till produktens säkerhetsdatablad för mer säkerhetsrelaterad information.

Hållbarhetstid

Kan förvaras i minst 24 månader vid nedan angiven förvaring.

Förvaring

Plastic Padding® Tätningslim förvaras vid temperaturer mellan 10 och 25°C i öppnade och väl förslutna originalförpackningar. Förvaras på sval, torrt och väl ventilerad plats, ej i direkt solljus. Stäng förpackningen direkt efter användning.

Förpackning

Volym	Art.nr.	Antal per kartong	Antal per pall	EAN
200 ml förpackning	2266940	6 st	882 st – 147 kartonger	7311850669402